

Brødr. Sunde as

Sundolitt EPS isolasjonsplate, S80

1.5.6

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Sundolitt S80 er en plate i ekspandert polystyren (EPS) med meget gode isoleringsegenskaper.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll:

Ved lagring, montering og bruk av platene påses at platene ikke utsettes for høyere temperatur enn 80°C da dette kan medføre mykning og krymp av materialet. For eksempel kan konsentrert stråling fra omliggende konstruksjoner og flater føre til høye temperaturer på materialene.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen eventuelt tildekket av fyllmasse. Ingen driftsrutiner.

Sundolitt inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv eller partikler.

Sundolitt EPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, da dette kan løse opp materialet over tid.

Brødr. Sunde as

Sundolitt EPS isolasjonsplate, S80

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid:	Ikke relevant.
Utslipp gjennom:	Avgassing.
Utslipp til:	Utemiljøet.
Emisjonsfaktor:	Ikke angitt
Utførte målinger:	Pentaninnholdet er høyest direkte etter tilvirking, og avtar deretter kontinuerlig. Etter ca. en måned er all pentan borte.

4. HENVISNINGER

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Sundolitt EPS isolasjonsplate kan gjenvinnes. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Mindre mengder deponeres på fyllplass, større mengder kan returneres fabrikken for gjenvinning.

Antatt levetid: > 50 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	Brødr. Sunde as
Organisasjonsnr.:	NO 916416784 MVA
Postadresse:	PB. 8115, Spjelkavik
Postnr og poststed:	6022 Ålesund
Telefon:	70 17 70 00
E-post:	norway@sundolitt.com
Internettadresse:	www.sundolitt.com