

84A Cyanofix

Revisjon: 22/11/2021

Side 1 av 1

Spesifikasjoner

Utgangspunkt	Cyanoakrylat
Konsistens	Væske
Herdesystem	Kjemisk herding
Temperaturbestandighet**	-40 °C til +120 °C
Åpningstid	4 sec.
Påføringstemperatur	15 °C → 25 °C
Tørketid (23°C og 50% RF)	1 min.

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

84A Cyanofix er et svært hurtig, løsemiddelfritt lynlim.

Egenskaper

- Høy heftestyrke
- Hurtig herding

Bruksområder

- Egnet for hurtig liming av f.eks. plast, metall, tømmer, porselen, kork, lær, keramikk, papp, papir og gummi.

Forpakning

Farge: transparent

Forpakning: tube 3 g, flaske 20 g

Holdbarhetstid ved lagring

For 3 g tube minst 24 måneder og 20 g flaske 12 måneder i uåpnet emballasje ved en så lav temperatur som mulig (helst i kjøleskap).

Overflater

Overflater: flere nærliggende overflater

Egenskaper: fast, rent, tørt, fritt for støv og fett.

Klargjøring av overflaten: Ingen forbehandling er nødvendig.

Vi anbefaler å utføre en foreløpig vedheftstest på alle underlag.

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Påfør limet dråpe for dråpe på ett av materialene som skal limes. Før materialene rett sammen og press i minst 1 min.

Rengjøring: Ikke herdet 84A Cyanofix kan fjernes fra underlag og verktøy med Adhesive Cleaner 90A. Herdet 84A Cyanofix kan bare fjernes mekanisk.

Reparasjon: Med samme materiale

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Vær forsiktig så du ikke får lim mellom fingrene eller øyelokkene. Kan forårsake alvorlig øyeskader. Oppbevares utilgjengelig for barn. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Kommentarer

- Etter bruk må du rengjøre dysen og slangen med en nål og lukk lokket.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.