

TEKNISK DATABLAD - BETONGFJERNER BLAST-OFF

Produktinformasjon

Blast-off betongfjerner trenger effektivt inn og mykgjør herdet betong uten å skade utstyr og komponenter. Blast-off er det effektive alternativet til mineralsyrevask og sandblåsing. Blast-off vil ikke korrodere eller skade stål, krom, aluminium, maling, glass eller plastflater. Inneholder et pH-sensitivt rødt fargestoff som blir klart som indikerer en nøytral pH og signaliserer at påført blast-off har fullført sin reaktive rengjøringsprosess.

- Ferdigblandet, klar til bruk
- Inneholder ingen mineralsyrer
- Korroderer ikke elektriske komponenter eller ledninger
- Spesifikt designet for bruk på betongbiler, blandeanlegg, doseringsutstyr og verktøy
- Kan også brukes på former og tilbehør, maskiner, betongpumper og stillaser
- Benyttes på aluminium, stål, plast, glassfiber, glass og gummi og/eller malte metalloverflater



Forpakning

Prod.nr	Beskrivelse	Antall i pakning (stk)	Vekt per. pakning
17888	BETONGFJERNER BLAST-OFF CONCENTRATE 208 L FAT	1	208 L
17887	BETONGFJERNER BLAST-OFF FERDIGBLANDET 25 L	1	25 L
06671	SPRØYTE FOAMER 8 L MESTO BLAST OFF	1	2 kg

Forholdsregler

Ikke la blast-off tørke på malte overflater, hvis den får tørke, vil det utvikles en tåkete film som krever mekanisk polering eller påføring av blast-off på nytt.

- Anbefales ikke for bruk på galvanisert eller sinkbelagte overflater
- Beskytt øyne, hud og klær mot sprøytetåke ved å bruke briller og egnede verneklær, benytt åndedrettsvern
- Ikke la produktet fryse, ikke benytt produkt som har blitt utsatt for frost
- Holdbarhet på 12 mnd. etter kjøp, bruk av utløpt produkt kan føre til dårlig produktytelse

Teknisk data

Voc	<50g/L
Farge	Rød pH-sensitiv farge
Odør	Luktløs
Tetthet	1215g/L

Før bruk

Les sikkerhetsdatabladet nøye før bruk. Maksimal ytelse oppnås når produktet får være vått. Unngå direkte sollys når Blast-off benyttes. Et pH-sensitivt rødt fargestoff indikerer at den påførte blast-off aktivt løser opp herdet betong. Hvis påført blast-off får en gjennomsliktig før all eksisterende oppbygging har blitt myknet, vil en ny runde med påføring av blast-off være nødvendig.

Påfør ekstra blast-off på nytt hvert 15.-20. minutt til betongen er myk og grøtaktig. Herdet betong krever vanligvis 2-3 påføringer av blast-off i løpet av en tidsperiode på 30-45 minutter for full effekt og lett fjerning. Hvis mulig, skrubbe det behandlede området med jevne mellomrom med en børste for å fjerne det ytre laget av myknet materiale, slik at blast-off fortsetter å trenge gjennom oppbyggingen. Fjern myknet betong med høytrykkspyler eller en vannslange. Kraftig tilsølte områder kan kreve gjentagende eller utvidet oppholdstid for å myke opp herdet betong. Hvis blast-off tørker etter påføring, vil en hvit film vises på den behandlede overflaten. For å fjerne, påfør blast-off på nytt, spyl godt med vann.



Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på haucon.no



Oppbevaring

Produktet bør oppbevares tørt og i romtemperatur. Min/Maks +4°C/+38°C