



Primer E-10

Primer for elastiske malinger og slemmemasser



PRODUKTBEKRIVELSE

Primer E-10 er en primer som brukes under elastiske malinger og slemmemasser for å sikre god heft på betong.

TEKNISKE EGENSKAPER

Primer E-10 gir ingen vesentlig reduksjon av vandamp-permeabiliteten.

Består av akryl med ekstremt liten partikkelstørrelse i emulsjon, for å sikre god inntrengning og heft.

Primer E-10 kan også brukes som primer for avrettingsmasser.

BRUKSANVISNING

Underlaget skal være fritt for olje, og løse partikler. Som primer under elastiske slemmemasser og malinger oppnås best heft på sandblåst, tørr betongoverflate, men en svakt sugende, fuktig flate gir også god heft. Det må ikke være fritt vann på flaten. Eventuell gammel maling fjernes.

Primer E-10 brukes ufortynnet eller blandes 1:1 med vann, avhengig av betongens kvalitet og sugsevne. (Liten sugsevne – ufortynnet, stor sugsevne – tynnet med vann).

Primer E-10 strykes ut med kost eller sprøytes, slik at det blir jevnt fordelt over hele flaten. Primeren påføres så tidlig at den er tørr før malingen begynner.

Hvis primeren har vært påført underlaget mer enn 2 døgn før videre behandling, skal det primes på nytt. Dette gjelder også hvis den primede flaten har blitt forurenset.

Ved bruk av primer under selvjevnende sparkelmasser, fortynnes **Primer E-10** 1:1 med vann. Påføres ikke ved temperaturer under +5 °C.

Rengjøring

Alt brukt utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann.

FORBRUK

Ca. 0,1 – 0,25 l pr. m².

EMBALLASJE

Primer E-10 leveres i 1 kg flaske, 5 kg kanne og 25 kg kanne.

LAGRING

Lagret frostfritt (+5 °C) og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 12 måneder.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Farge:	blå
Konsistens:	væske
Spesifikk vekt (kg/l):	ca. 1,0
Viskositet ved 20 °C:	5-20
Tørrestoffinnhold (%):	ca. 25
pH:	7-8
Vandampdiffusjon:	0,4m luftsikt (0,2 kg/m ²)

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATA-BLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på www.mapei.no